

DATENBLATT

N 1020 SR CDF

Strahlungsdurchlässigkeit:	21%
Strahlungsreflexion:	26%
Strahlungsabsorption:	53%
Lichtdurchlässigkeit:	23%
Lichtreflexion	29%
UV-Durchlässigkeit	<1%
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,38
Gesamtenergie-Durchlassgrad (g-Wert)	0,33
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	67%

- Guter Blendschutz.
- Ideal für Büro und Industriefenster.
- Erheblicher Hitzeschutz = Klimakomfort.
- Für die meisten Verglasungen einsetzbar.
- LLumar Filme werden durch eine kratzfeste Beschichtung geschützt.