

DATENBLATT

RN 07 GR SR HPR

Strahlungsdurchlässigkeit:	12%
Strahlungsreflexion:	55%
Strahlungsabsorption:	33%
Lichtdurchlässigkeit:	9%
Lichtreflexion nach außen	52%
Lichtreflexion nach innen	12%
UV-Durchlässigkeit	<1%
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,23
Gesamtenergie-Durchlassgrad (g-Wert)	0,19
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	80%

- Unterschiedlich reflektierender Hitze- und Sichtschutzfilm.
- Spionglasfolie.
- Hohe Reduktion der Hitze.
- Guter Sichtschutz bei Tag.
- Verringerung der Blendung.
- Llumar Filme werden durch eine kratzfeste Beschichtung geschützt.