

## DATENBLATT

# ***RXS 4 PC***

Gesamttransmission:	82%
Gesamtreflexion:	8%
Gesamtabsorption:	10%
Transmission (Sichtbarer Bereich):	87%
Reflexion (Sichtbarer Bereich)	9%
Ultraviolette Transmission (300-380nm)	<1%
Gesamt Energieabschirmung	21%
g-Wert	0,87
kratzunempfindliche Oberfläche	ja
Dicke inklusive Kleber	115 $\mu$

- Sehr hohe Lichtdurchlässigkeit.
- Farbneutral unabhängig von der Tageszeit
- Leicht lösbarer Kleber ermöglicht einfachen Folientausch
- Für Außeneinsatz geeignet
- Kein kostenintensiver Austausch der Gläser notwendig
- Für Polycarbonat- und PMMA-Verglasungen, Floatglas, ESG, VSG, Isolierglas, Wärme- und Sonnenschutzverglasungen geeignet!