

DATENBLATT

GCL SR RPS 6

Strahlungsdurchlässigkeit:	73%
Strahlungsreflexion nach außen:	7%
Strahlungsabsorption:	20%
Lichtdurchlässigkeit:	88%
Lichtreflexion nach außen:	10%
Lichtreflexion nach innen:	10%
Zugfestigkeit längs/quer:	208 N/mm ² -- 197 N/mm ²
Dehnspannung längs/quer:	103 N/mm ² -- 108 N/mm ²
Reißdehnung längs/quer:	70 % -- 85 %
Dehnung bei Streckspannung längs/quer:	7 % -- 7 %
UV-Durchlässigkeit:	<1%
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,91
Emissivität	0,89
UG-Wert (EN 673 W/m ² .°K)	5,69
Blendschutzfaktor	0%
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0,78
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	21%
Dicke ohne Schutzschicht	167 μ

- Anti-Graffiti – Beste Haftung, trotzdem rückstandsfrei entfernbar.
- Hohe Transparenz.
- Schutzfilm gegen Verkratzung von Glasflächen.
- Kratzfeste Beschichtung: Langlebigkeit und optimale Reinigungsmöglichkeit
- Jeder Produktionslauf wird auf Haftkraft getestet
- Ideal für Straßenbahnen, Busse, Haltestellen, etc.