

DATENBLATT

NRM M PS 3

Piano Black

Strahlungsdurchlässigkeit:	0,18%
Strahlungsreflexion:	11%
Strahlungsabsorption:	89%
Lichtdurchlässigkeit:	0%
Lichtreflexion	13%
UV-Durchlässigkeit	0,1%
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,32
Gesamtenergie-Durchlassgrad (g-Wert)	0,27
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	72%
Dicke ohne Schutzschicht	81 μ

- Matter Film, der absolut keine Durchsicht ermöglicht.
- Hochwertige, edle Wirkung durch den lack-schwarzen Farbton.
- Geeignet für Räume in die kein Tageslicht eindringen darf.
- Guter Splitterschutz durch 81 μ Dicke.
- LLumar Filme werden durch eine kratzfeste Beschichtung geschützt.