

DATENBLATT

R 50 SR HPR

Strahlungsdurchlässigkeit:	37%
Strahlungsreflexion:	27%
Strahlungsabsorption:	36%
Lichtdurchlässigkeit:	47%
Lichtreflexion	27%
UV-Durchlässigkeit	<1%
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,53
Gesamtenergie-Durchlassgrad (g-Wert)	0,45
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	54%

- Gute Hitzeschutzfolie mit hoher Lichtdurchlässigkeit.
- Ideal für Haus, Wintergarten, Büro und Industriefenster.
- Für die meisten Verglasungen einsetzbar.
- LLumar Filme werden durch eine kratzfeste Beschichtung geschützt.